



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

THERMOSTUCK

Stucco in polvere a base cementizia per interni ed esterni per risolvere i problemi di condensa, rumore e sbalzi di temperatura.

Colore	Bianco, Colorabile con coloranti all'acqua, max 3% dopo l'aggiunta di acqua
Confezioni	1-5-10 kg

Principali proprietà	- Trattamento di pareti fredde le quali generano condensa e nel caso in cui ci siano muffe e/o disgregamento del rivestimento originale. - Trattamento di pareti interne esposte a temperature elevate massimo 100 °C - Protezione e rivestimento di zone sottoposte a forte contrasto termico. - Riduzione di riverbero acustico in locali molto rumorosi.
----------------------	---

Caratteristiche del prodotto

Composizione	Stucco per stati di fondo, in polvere, monocomponente ad essiccamento fisico opaco a base di cemento. Stucco molto leggero composto da microsfere cave che conferiscono al prodotto elevate proprietà come: - Prevenzione di condensa su pareti afflitte da umidità elevata. - Isolamento termico : grazie alla presenza di speciali microsfere isolate riduce la conduttività termica del prodotto facilitando l'isolamento sia dal freddo che dal caldo . - Isolamento tubazione portanti sia acqua calda che fredda. - Isolamento acustico: le microsfere grazie alla loro speciale struttura conferiscono al prodotto un effetto isolante al suono.
--------------	---

Compatibilità con molti supporti : gesso, legno, intonaco, laterizio, superfici metalliche, polistirolo etc etc.

Facilmente applicabile con spatola, frattone oppure proiettabile a spruzzo.

Applicabile in grossi spessori.

Realizza una superficie compatta, senza ritiro o fessurazione.

Dati del prodotto

Legante	Leganti idraulici, resine sintetiche ,cariche minerali leggere e microsfere cave.
---------	---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Diluyente	Acqua
Resa	0,5-0,6 Kg di Polvere / m ² per mm di spessore.
Aspetto	Polvere
Odore	Inodore

Valori teorici **0.078 w/mk valore lambda categoria T1**

Sistemi di applicazione

Temperatura d'applicazione	da 5°C a 30°C
Rapporto acqua/ Kg di polvere	0,4L – 1 Kg
Applicazione	Spatola, frattone, spruzzo
Spessore minimo raccomandabile	5 mm
Tempo di utilizzo	3 – 4 ore a secondo della temperatura e umidità.
Essiccazione	dipende dalla spessore, più alto è lo spessore più aumenta il tempo d'essiccazione.
Verniciabile	Dopo la completa essiccazione.

Consigli per l'applicazione:

Modo di utilizzo

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, liberi da polvere, grassi e cere. Proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con un prodotto anticorrosivo e/o isolante.

Nel caso che il fondo sia molto assorbente o sfarinante, applicare Fix 797W. Carteggiare prima di applicare Thermostuck.

Preparazione della pasta

Preparare la pasta in proporzione 0,4 lt di acqua per ogni Kg di prodotto.

Amalgamare energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo, consistente e cremoso in modo da poterla subito utilizzare.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA