



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

TONACRYL CE

Rivestimento Acrilsilossanico ad alto spessore 1,2mm ANTIALGA

Colore	Bianco Colori cartella
Confezioni	24 KG
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di particolari copolimeri acrilsilossanici con sabbie di quarzo , pigmenti e cariche selezionati resistenti alla luce ed agli alcali con antialga di ultima generazione micro incapsulate
Peso specifico medio	1,8 Kg/l
Resa	7/9 Mq per latta (la resa può variare in base alla irregolarità del supporto)
Copertura	Ottima
Riempimento	Buono
Aspetto del film	Opaco
Resistenza all'esterno	Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici
Altre proprietà	-Ottimo potere antilaghe e antimuffa Facile applicazione Buona adesione su tutti i materiali per l'edilizia adeguatamente preparati Ottima traspirabilità e idrorepellenza Buona elasticità
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e +35C°

Resistenza agli agenti atmosferici ;

Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 10 o 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (5-30°C ; U.R. max 85 %).

Qualora il prodotto in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso .Tale fenomeno è di natura temporanea , che non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi

Applicazione Stendere con spatola in acciaio e lisciare a finire con quella di plastica

Diluizione Pronto all'uso ,nel caso aggiungere acqua max 2% in volume .



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Temperatura di

applicazione

5-30 °C , umidità relativa : max 85%

Avvertenze:

L'applicazione deve essere effettuata in condizioni climatiche favorevoli (come sopra indicato) altrimenti le caratteristiche finali del prodotto potrebbero essere compromesse .

Pulizia degli attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:

- Applicare una mano di fissativo Silox primer,dopo 24 ore Applicare una mano di Zetasylox 1 Silossanico al quarzo nel colore di finitura ,miscelato al 50% con Silox primer
- Applicare a finire con frattazzo in acciaio Tonacryl ce Silossanico lasciando a finire con quello di plastica

B) Su muri già verniciati o sfarinanti:

- Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto
- Applicazione di una mano di Fix 797 w diluito al 100 % in volume con acqua
Applicare una mano di Zetasylox 1 (nel colore di finitura)
- Applicare a finire con frattazzo in acciaio Tonacryl ce Silossanico lasciando a finire con quello di plastica

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata (UNI EN 15824)
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) Norma UNI EN 1062-3	Classe W ₂ (bassa permeabilità)	Dichiarare categoria W
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) Norma UNI EN ISO 7783-2	Classe V ₂ (media permeabilità)	Dichiarare categoria V
Determinazione dell'aderenza per trazione diretta Norma UNI EN 1542:2000	f _h = 0.4MPa	≥ 0.3 MPa
Durabilità Norma UNI EN 13687-3	f _h = 0.7MPa	≥ 0.3 MPa
Conducibilità termica	λ _{10,dry} =0,82W/m.K(P=50%)	Dichiarare valore λ



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Norma UNI EN 1745	$\lambda_{10,dry}=0,86\text{W/m.K(P=90\%)}$	
Reazione al fuoco	Euroclasse F	Dichiarare Euroclasse
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

-
- Prove iniziali di tipo ITT (rif. rapporti di prova 017/L del 02-02-2022.. emessi dal laboratorio di GFC Chimica srl)
 - Controllo del processo di fabbrica (rif. manuale FPC)
-

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte di bizeta di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto e nelle proprie condizioni.