



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

TONAFLEX T

Rivestimento elastomerico frattazzato rustico per facciate microcavillate antialga

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	24 kg

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base particolari elastomeri che conferiscono al prodotto una eccellente dilatazione, sabbie di quarzo, pigmenti e cariche selezionati resistenti alla luce ed agli alcali
Peso specifico medio	1,80kg/l
Secco resina	11%+/-1
Resa	1 mq/l la resa varia a seconda la struttura del supporto
Copertura	ottima
Riempimento	buona
Aspetto al film	opaco
resistenza	Ottimo alla luce ed agli agenti atmosferici
Altre proprietà	Ottimo potere antimuffa ed antialghe facile applicazione buona adesione su tutti i materiali per l'edilizia adeguatamente preparati ottima traspirabilità ed idrorepellenza buona elasticità
conservazione	In confezione ben chiuse e lontano dal gelo ad una temperatura tra i +5 e +35 gradi Resistenza agli agenti atmosferici il prodotto completa il processi di polimerizzazione ed essiccazione in 10-15 GG in condizioni ambientali ottimali (+5-+30C U,R, max 85%), In caso di pioggia prima dell'essiccazione potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto antiestetico che comunque non influiscono sulla resistenza del prodotto e che possono essere rimosse con idro lavaggio o alla successiva pioggia.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego	Intonaci cementizi, ciclo cappotto termico.
Applicazione	Stendere con spatola in acciaio e lisciare con spatola in pvc
Diluizione:	pronto all'uso max 2-3% di acqua
Temperatura Per applicazione	5-30 C° max 85% di umidità
Pulizia attrezzi	acqua
Sistemi di applicazione	
Muri Nuovi	Applicare una mano di Acryfonfd in tinta, dopo 12 ore stendere Tonaflex T Con frattone inox quindi lisciare con frattone in pvc
Muri Verniciati	Accurata spazzolatura ed asportazione delle parti incoerenti sul supporto Applicare 1 mano di Fix 797 W diluito al 100% Procedere quindi come sopra

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA