



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

TORINO

Rivestimento continuo all' acqua, elastomerico, permanente
Impermeabile, resistente agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici con bassa
calpestabilità, indicato per la protezione di tetti, coperture civili ed industriali

Colore	bianco/grigio chiaro/grigio cemento/ cotto.verde su richiesta tinte a campione
Confezioni	0.750-2.5-14 lt
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di polimeri acrilici plastificate con caratteristiche elastomeriche e pigmenti resistenti ai raggi UV.
Peso specifico	1.40+/-0,05 kg/l
Contenuti solidi	63% +/-1%
Elasticita'	buona
Impemeabilita'	ottima
Sovrapplicazione	Dopo 24 ore.
Essiccazione:	a 20°c e 60% U.R. al tatto 4- ore
Resa	2-4mq/l per mano in funzione dell'assorbimento ruvidità del supporto e spessore applicato spessore 150 micron
Riempimento	ottimo
Calpestabilità	buona
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego	per la protezione di tetti, coperture in cemento, fibrocemento Guaine bituminose, lamiere zincate.
Applicazione	pennello/rullo/airless (pressione :circa 150 bar-ugello : a partire da 0,017 inc-filtro 60 mesh; angolo 40°-80°)

Temperatura di applicazione 10-35°C

Diluizione	I mano 10% con acqua in volume II ed eventuali successive mani tal quale
------------	---

Pulizia attrezzi: acqua e detersivo dopo l'uso

Temperature di applicazione:

Temperatura dell'aria +10/+30 °C. con umidità UR 70% max

APPLICAZIONE

- Spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere ed efflorescenze
 - Supporti in cemento, fibrocemento: applicare 1 mano di **TORINO**
 - Diluita al 200% con acqua in volume
- Procedere dopo 12 ore con successive 2 -3 mani
Attendere sempre tra una stesura ed altra almeno 12 ore

IL PRODOTTO E' CALPESTABILE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI

L'ELASTICITA' E' IN FUNZIONE DELLO SPESSORE APPLICATO.

IL CONSIGLIO E' DI APPLICARE ALMENO 500-600 MICRON (3-4 MANI) PER AVERE UNA GARANZIA DI ELASTICITA' ED IMPERMEABILITA' NEL TEMPO

Avvertenze: la resistenza agli agenti atmosferici si ha quando il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 7-10 GG in condizioni ambientali ottimali (10/30°C) U.R max 70%. Se in questo lasso di tempo dovessero verificarsi eventi piovosi, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido ed appiccicoso. Tale fenomeno e' di natura temporanea non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

NB. In caso di guaina bituminosa o catrame appena applicato, attendere almeno 40 giorni prima dell'applicazione dello TORINO Nel caso che non si verificano eventi piovosi, lavare la superficie con getto di acqua e lasciare asciugare.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.