



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

UNICA BASE

Pittura primer ancorante all'acqua di nuovissima concezione per supporti difficili, con buone proprietà anticorrosive, adatto per supporti quali ferro, lamiera zincata, leghe leggere, legno, formica, pvc, vetro, mattonelle, alluminio.

Idoneo come fondo su supporto per l'incollaggio di parati

A BASSISSIMO CONTENUTO C.O.V.

Colore	bianco
Confezioni	0.750 -2.5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di polimeri acrilici silanizzati pigmenti anticorrosivi e cariche selezionate
Peso specifico	1.25+/-0,05 kg/l
Vix fornitura	tixotropica
Sovrapplicazione	Dopo 6-8 ore.
Essiccazione: A 20°C e 65% U.R.	fuori polvere 20-30 minuti Secco al tatto 2 ore
Resa	8-10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento
Aspetto film	opaco

Il prodotto polimerizza dopo 8-10 gg in condizioni ottimali 5-30°C U.R. max85%

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego per creare l'adesione su supporti difficili prima della verniciatura con idropitture , smalti acqua, idrosmalti, vernici ad acqua per legno e decorativi

ASSOLUTAMENTE NON SOVRAVERNICIARE CON SMALTI SINTETICI E/O ALCHIDICI SU LEGNI ESOTICI, PIASTRELLE , ALCUNI TIPI DI PVC PLASTIFICATI ESEGUIRE PROVA DI ADESIONE PRIMA DI PROCEDERE CON IL CICLO DI VERNICIATURA

	Applicazione	pennello/rullo
Diluizione	tal quale max 10% con acqua in volume	
Pulizia attrezzi:	Con acqua subito dopo l'uso	

SISTEMI DI APPLICAZIONE:

FERRO NUOVO

Accurata carteggiatura in modo da eliminare calamina o presenza di ruggine, a ferro pulito ed esente da polvere applicare 2 mani di UNICA BASE secondo le indicazioni riportate

ACCIAIO ZINCATO/ALLUMINIO/PVC/LEGHE LEGGERE.

Carteggiatura e lavaggio con acqua e detersivo ,risciacquare accuratamente ed applicare UNICABASE Secondo le indicazioni riportate

VECCHIE PITTURE BEN ANCORATE.

Applicazione di 1 mano di UNICABASE poi procedere con la verniciatura

VETRO E PIASTRELLE

Accurato lavaggio e sgrassaggio dopo asciugatura una mano di UNICABASE per poi procedere con il ciclo di verniciatura

- Temperatura applicazione +5/+30 °C. con 85% max U.R

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.