



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ZETAGUM trasparente

Rivestimento continuo all' acqua, elastomerico, trasparente, permanente
Impermeabile, resistente agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici con buona
calpestabilità, indicato per la protezione di tetti, coperture civili ed industriali
Ottima resistenza alle muffe ed alghe

Colore	incolore lattiginoso
--------	----------------------

Confezioni	0.750 l-2.5-14 lt
------------	-------------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di polimeri acrilici plastificate con caratteristiche elastomeriche
--------------	--

Peso specifico	1.0-1.1 kg/l
----------------	--------------

Secco resina sul secco totale	30% +/-2%
-------------------------------	-----------

Sovrapplicazione	Dopo 24 ore.
------------------	--------------

Essiccazione:	a 20°C e 60% U.R. al tatto 4- ore
---------------	-----------------------------------

Resa	2-4mq/l per mano in funzione dell'assorbimento, ruvidità del supporto e spessore applicato Spessore 150 micron
------	--

Aspetto film	serico/lucido
--------------	---------------

Resistenza abrasione umido	35000 colpi spazzola
----------------------------	----------------------

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego per la protezione di tetti , coperture in cemento, fibrocemento
Guaine bituminose, lamiere zincate.

Applicazione pennello-rullo-Airless

Diluizione I mano 10% con acqua in volume
II ed eventuali successive mani tal quale

Pulizia attrezzi: acqua e detersivo dopo l'uso

:

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +10/+30 °C. con umidità UR 70% max

APPLICAZIONE

- Spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere ed efflorescenze
- Supporti in cemento, fibrocemento: applicare 1 mano di Zetagum trasparente
Diluita al 400% con acqua in volume
Procedere dopo 12 ore con successive 2 -3 mani
Attendere sempre tra un stesura ed altra almeno 12 ore

**IL PRODOTTO E' CALPESTABILE AL DI SOTTO DEI 30 GRADI
NON APPLICARE SU FONDI SPORCHI O/E UMIDI**

**L'ELASTICITA' E' IN FUNZIONE DELLO SPESSORE APPLICATO.
IL CONSIGLIO E' DI APPLICARE ALMENO 500-600 MICRON (3-4 MANI) PER AVERE UNA
GARANZIA DI ELASTICITA' ED IMPERMEABILITA' NEL TEMPO**

Avvertenze: la resistenza agli agenti atmosferici si ha quando il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 7-10 GG in condizioni ambientali ottimali (10/30°C) U.R max 70%
Se in questo lasso di tempo dovessero verificarsi eventi piovosi, si potrebbero evidenziare colature antiestetiche dall'aspetto traslucido ed appiccicoso .Tale fenomeno e' di natura temporanea non influisce sulle resistenze del prodotto e puo' essere facilmente eliminato effettuando idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

NB. In caso di guaina bituminosa o catrame appena applicato, attendere almeno 40 giorni prima dell'applicazione dello Zetagum trasparente. Nel caso che non si verificano eventi piovosi, lavare la superficie con getto di acqua e lasciare asciugare.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.