



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)  
Tel/Fax +39 0824 991586

## ZETAPLAST

Idropittura murale traspirante per interni al titanio con buona copertura e punto di bianco, TIXOTROPICA

|            |             |
|------------|-------------|
| Colore     | Bianco-     |
| Confezione | 2,5-5-14 lt |

  

|                                     |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Caratteristiche del prodotto</u> |                                                                                                                                                |
| Composizione                        | A base di copolimeri vinilici, biossido di titanio e cariche bilanciate che conferiscono al prodotto alta traspirabilità, buona dilatazione. . |
| Peso specifico                      | 1.600-1.650 kg/l                                                                                                                               |
| Sopra verniciabile                  | 6-8 ore                                                                                                                                        |
| Resa                                | 9/11 mq /Lt                                                                                                                                    |
| Riempimento                         | Buono                                                                                                                                          |
| Aspetto al film                     | opaco                                                                                                                                          |
| Conservazione                       | In luogo asciutto lontano dal gelo                                                                                                             |
| Essiccazione                        | al tatto 35' – 1h<br>Profondita' 24 ore                                                                                                        |
| Modo d'impiego                      | idoneo ove si voglia mantenere una elevata traspirabilità                                                                                      |

  

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione | <p>SUPERFICI NUOVE:<br/>dopo essersi accertati che l'intonaco sia ben stagionato, applicare due mani di Zetaplast diluito secondo le descrizioni sopra riportate</p> <p>SUPERFICI VECCHIE:<br/>asportare eventuali parti in fase di distacco, applicare nel caso stucco kim quindi procedere con due mani di Zetaplast secondo le descrizioni sopra riportate</p> <p>pennello -rullo e airless<br/>(pressione :circa 150bar -ugello: a partire da 0,017 inch-filtro 60 mesh -angolo 40°-80°)</p> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)**  
**Tel/Fax +39 0824 991586**

Diluizione

Pennello 30% con acqua  
Rullo 25% con acqua

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'utilizzo

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA