



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ZETASILOX L

Idropittura silossanica al quarzo fine per esterni resistente ai raggi UV ,ad alta traspirabilità ed idrorepellenza

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine silossaniche, cariche e pigmenti selezionati che conferiscono al prodotto elevate caratteristiche ed eccellenti prestazioni
Peso specifico medio	1,50-1,510 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
resa	12 mq/lt per mano
solidi	59-60%
Resistenza lavaggio	Oltre 20,000 cicli gardner
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In luogo asciutto lontano dal gelo
adesione	Ottima
Indice assorbimento d'acqua	W24 0,48kg/M2/h 0,5

Modo d'impiego

Applicazione	Formulato dove si voglia ottenere una elevata idrorepellenza affiancata da una eccellente traspirabilità ,notevole resistenza alla foto ossidazione ed una prolungata resistenza all'invecchiamento SUPERFICI NUOVE: dopo essersi accertati che l'intonaco sia ben stagionato, applicare una mano di SILOX PRIMER , procedere dopo almeno n12 ore alla applicazione di due mani di ZETASILOX L diluito secondo le descrizioni sopra riportate SUPERFICI VECCHIE: asportare eventuali parti in fase di distacco, applicare una mano di FIX 797W diluito in volume con il 100% di acqua , quindi procedere con due mani di ZETASILOX L secondo le descrizioni sopra riportate
--------------	--



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Diuizione

Acqua 10-15% litro in volume

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'utilizzo

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA