

RDP 060218-01PV - TEST RESISTENZA A SABBIA

Data 06/02/18

RICHIEDENTE	BIZETA COLORI <i>Strada ST 212 Pietralcina (Bn)</i>
DESCRIZIONE DEI CAMPIONI	A. QUARZO FLEX L B. SOLARGUM C. POLYURETANE SHEATH
Campionamento e modalità	<i>A cura del cliente</i>
Norma di riferimento	ASTM D968-05 Methodo A
Sabbia abrasiva	600 mic > 80%
Data inizio prove	29/01/18
Data fine prove	05/02/18

Prodotto	Indice di abrasione
<i>QUARZO FLEX L</i>	3,04
<i>SOLARGUM</i>	2,70
<i>POLYURETANE SHEATH</i>	1,78

Il Responsabile del laboratorio pitture e vernici


TERMOTEC ECO
TERMOTEC ECO s.r.l.
Via Icace, 1 - Z.I. 84131 Salerno (SA)
tel. 099.555056/9 - @: info@termotech.biz
P.IVA 05055650658

- Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da Termotech Eco s.r.l. I Rapporti Prova vengono conservati per una durata di almeno 5 anni.
- Dove non richiesto da specifica normativa, i campioni non si conservano per tempi superiori a quelli necessari per completare le analisi. In ogni caso, dopo l'esecuzione dell'analisi, se non espressamente richiesto dal cliente, i campioni non vengono né restituiti né resi disponibili in alcun modo.