

 Centro tecnologico TERMOTECH ECO s.r.l. S06M12 RAPPORTO DI PROVA		M-S06M12 Rev.3 del 09/06/16 Pag. 1 di 2
Redatto da: RLC	Verificato da: RAQ	Approvato da: RLT

Rapporto di prova/Analytical Report N° 060218PV01rev 1

Commessa numero/Order nr: 060218PVcomm01

Campione numero/Sample nr: 060218PVcamp02

Data di emissione/Date of issue: 06.02.2018

Cliente/Customer: Bizeta Colori

Indirizzo/Address: Strada SS 212 Pietralcina (Bn)

Descrizione dell'oggetto sottoposto a prova/Sample description: SOLARGUM Cod. SL00000.01 – GUAINA LIQUIDA

Responsabilità del campionamento/ Sampling Responsible: A cura del Cliente/by customer

Modalità di prelevamento/Sampling instruction: A cura del Cliente/by customer

Data inizio prove/ Start of analysis: 29.01.2018

Data fine prove/End of analysis: 05.02.2018

Risultati determinazioni/Analytical Results

Parametro/Parameter	Risultato/Result	Un. Mis.	Deviazione std/Std Deviation	LD	LQ	Incertezza di misura/Uncertainty Misure	Metodo/Method
Indice di abrasione a sabbia	2,70	L/mils					ASTM D968-05 Methodo A

Note/Notes:

Il test è stato eseguito in seguito ad un condizionamento in stufa di 48h a 80°C./ The test was carried out following an oven conditioning at 80°C for 48 h.

Abrasivo standard: sabbia naturale con granulometria a 600 mic > 80%./ Standard abrasive: natural sand with grain size of 600 mic >80%

L'indice di abrasione è stato calcolato come rapporto tra il volume di sabbia utilizzato sullo spessore del prodotto testato $A = V/T = 10 \text{ L}/3,7 \text{ mils}$; maggiore è l'indice migliore è la resistenza del prodotto./ The abrasion index is calculated as a ratio between the sand volume used and the thickness of the tested product $A = V/T$. An higher abrasion index is a better resistance of the product.

Il Responsabile del Laboratorio Pitture e Vernici
Dr.ssa Rosanna De Vita




-----**Fine del Rapporto Prova**End of Analytical report**-----

 Centro tecnologico TERMOTEC ECO s.r.l. S06M12 RAPPORTO DI PROVA		M-S06M12 Rev.3 del 09/06/16 Pag. 2 di 2
Redatto da: RLC	Verificato da: RAQ	Approvato da: RLT

Rapporto di prova/Analytical Report N° 060218PV01rev 1

Commessa numero/Order nr: 060218PVcomm01

Campione numero/Sample nr: 060218PVcamp02

Data di emissione/Date of issue: 06.02.2018

Cliente/Customer: Bizeta Colori

Indirizzo/Address: Strada SS 212 Pietralcina (Bn)

Descrizione dell'oggetto sottoposto a prova/Sample description: SOLARGUM Cod. SL00000..01 – GUAINA LIQUIDA

Responsabilità del campionamento/ Sampling Responsible: A cura del Cliente/by customer

Modalità di prelevamento/Sampling instruction: A cura del Cliente/by customer

Data inizio prove/ Start of analysis: 29.01.2018

Data fine prove/End of analysis: 05.02.2018

-
- Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta da Termotech Eco s.r.l. I Rapporti Prova vengono conservati per una durata di almeno 5 anni.
The present report refers exclusively to the sample submitted for analysis and can be reproduced only completely. The partial reproduction is approved only with authorization by the Laboratory.
The report refers are keeps in store for 5 years.
 - Dove non richiesto da specifica normativa, i campioni non si conservano per tempi superiori a quelli necessari per completare le analisi. In ogni caso, dopo l'esecuzione dell'analisi, se non espressamente richiesto dal cliente, i campioni non vengono né restituiti né resi disponibili in alcun modo.
The lab keeps in store the samples only for the period of analysis, except there are individual different agreements with the customer.
 - LQ: Limite di Quantificazione. E' la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate. Ogni risultato espresso come '< LQ' non indica l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.
Quantification limit: It is the lowest detectable analyte concentration allowing an acceptable precision (repeatability) and accuracy, under well-defined conditions. Each result expressed as '<LQ' does not indicate the absence of the parameter sought in the sample.
 - LD: Limite di Rilevabilità. E' la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rivelata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.
Detection Limit: It is the lowest detectable but not necessarily quantifiable analyte concentration under well-defined condition.