

VINAVIL	CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE	IOQ 10
	DISPERSIONI ADESIVI IDROPITTURE EDILIZIA TESSILE VARIE	

AQ 06/98

RICHIESTA N°	E 70/06	RIF. DOCUMENTI.....				
DA:	12/07/2006					
TIPO DI ANALISI	METODO	UNITA'	Emmegi	Flex L		
Visc. Brookfield RVT 5 rpm	UNI 8490/3	mPa s	73000	58000		
Visc. Brookfield RVT 20 rpm	UNI 8490/3	mPa s	29200	23000		
Visc. Brookfield RVT 50 rpm	UNI 8490/3	mPa s	15800	12500		
Rapporto di viscosità 5/50	UNI 8490/3		4,68	4,64		
pH	UNI 8490/4	1_14	8,52	7,68		
Res. Lavaggio	MV AT 024	N° cicli	> 6000	> 6000		
Peso specifico a 23°C	UNI 8910	g/l	1,59	1,72		
Resistenza agli alcali (idrossido di sodio 0,5 M)	MV AT 012	0/4	0	0		
Potere coprente	MVAT 049		0,99	0,98		
Indice di bianco	MVAT 050		70,08	66,95		
Indice di giallo	MVAT 051		4,64	5,23		
Rub - out - rosso scarlatto	MV AT 059	delta E*	1,55	1,59		
Sviluppo colore rosso scarlatto	MV AT 059	delta E*	0,73	0,39		
Dilavamento dopo 4h rosso scarlatto	MV AT 060	delta E*	0,14	0,63		
Rub - out rosso Gbe	MV AT 059	delta E*	2,65	0,59		
Sviluppo colore rosso Gbe	MV AT 059	delta E*	0,62	0,38		
Dilavamento dopo 4h rosso Gbe	MV AT 060	delta E*	0,40	0,17		
Rub - out giallo	MV AT 059	delta E*	1,91	1,85		
Sviluppo colore giallo	MV AT 059	delta E*	1,33	0,49		
Dilavamento dopo 4h giallo	MV AT 060	delta E*	0,10	0,79		

Permeabilità al vapore Norma ISO 7783-2

TIPO DI ANALISI	UNITA'	Emmegi	Flex L		
Coefficiente di trasmissione al vapore V	g/m ² 24h	182,5	258,3		
Resistenza alla diffusione del vapor acqueo Sd	m	0,005	0,003		

Classificazione	Sd (m)
ALTA	< 0,14
MEDIA	da 0,14 a 1,4
BASSA	>1,4

Classificazione	V (g/m ² 24h)
ALTA	>150
MEDIA	da 15 a 150
BASSA	<15

PERMEABILITA' ALL' ACQUA LIQUIDA Norma ISO1062-3:2001

TIPO DI ANALISI	UNITA'	Emmegi	Flex L		
Coefficiente di permeabilità all' acqua liquida (W24h)	Kg/ (m ² h ^{1/2})	2,5	1,4		

Classific.	W24h (Kg/(m ² h ^{1/2}))
ALTA	>0,5
MEDIA	≤ 0,5 e > 0,1
BASSA	≤0,1